

MANTAS ORGÁNICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN

- Absorben la energía de la partícula erosiva, sea gota de agua, granizo, nieve o viento
- Aumentan la capacidad del suelo de retención de agua al evitar la pérdida por evaporación
- Regulan la temperatura del suelo al amortiguar la exposición a los ciclos frío-calor
- En un plazo de tiempo (T), se incorporan al suelo formando con este un horizonte orgánico
- Complementan elementos auxiliares en obra como bordillos, cunetas, encachados, etc
- Reducen costes de conservación al evitar el aterramiento de cunetas y drenajes
- Permiten lograr un alto nivel de acabado con una plena integración paisajística de la obra
- De fácil instalación y de costes reducidos.

BONTERRA 2K

(MANTA ORGÁNICA COCO CON DOBLE DENSIDAD)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación y Condiciones	Erosión de regueros moderada ($V < 0.8 \text{ m/s}$)		
	- cunetas y cárcavas		
Composición	Natural: 100% coco (Densidad aproximada: $432\text{-}632 \text{ g/m}^2$) Sintético: polipropileno (Densidad $17,97 \text{ g/m}^2$)		
Presentación	En Rollos	Longitud: 40m Anchura: 2m Diámetro aprox: 0,50m	
Estructura	Hilo: Polipropileno (PP)1000 den	Peso: $3,33 \text{ g/m}^2$ Color: marrón Tenacidad: $4,12 \text{ g/den}$	
	Mallas en ambos lados: polipropileno (PP)	Malla inferior: Polipropileno Natural Peso: $7,32 \text{ g/m}^2$ Tamaño de la cuadrícula: $14,94 \text{ mm} \times 12,70 \text{ mm}$ Tracción longitudinal: $0,87 \text{ KN/m}$ Tracción transversal: $0,85 \text{ KN/m}$ Malla superior: Polipropileno Marrón & Tratamiento UV Peso: $7,32 \text{ g/m}^2$ Tamaño d la cuadrícula: $14,94 \text{ mm} \times 12,70 \text{ mm}$ Tracción longitudinal: $0,87 \text{ KN/m}$ Tracción transversal: $0,85 \text{ KN/m}$	
Tracción media	Longitudinal $3,63 \text{ KN/m}$		
	Transversal $1,81 \text{ KN/m}$		

BonTerra Ibérica: Eficacia contra la erosión

BonTerra es miembro de:

C/ Atlanta, 4 - Bajo. Portal C
 18014 Granada España
 Tel.: +34 902 200 502 Fax: +34 958 172 285
tecnico@bonterraiberica.com



ENSAYO DE TRACCIÓN PARA PROBETAS ANCHAS

Norma: UNE EN ISO 10319:1996

Aparato: Dinamómetro INSTRON

Sentido	Resistencia media (KN/m)	C.V.(%)	Deformación media a la carga máxima (%)	C.V.(%)
Longitudinal	3.63	10.1	24.98	4.2
Transversal	1.81	6.3	29.38	9.4

Sentido	Porcentajes	Modulo secante medio (KN/m)	C.V. (%)
Longitudinal	2%	11.75	17.4
	5%	13.2	25.2
	10%	15.75	22.8
Transversal	2%	12	7.2
	5%	10.1	4.9
	10%	9.05	3.9

Sentido	Razón de la deformación (%/ min.)
Longitudinal	17
Transversal	18

Costes

P.V.P.: 1,51 €/m² + 10-15% pp. solapes y recortes.

Rendimientos: similares para otros productos en igual aplicación:

Carcavas: 500-1000 m²/día en 32 h de operario.

BonTerra Ibérica: Eficacia contra la erosión

BonTerra es miembro de:

C/ Atlanta, 4 - Bajo. Portal C
18014 Granada España
Tel.: +34 902 200 502 Fax: +34 958 172 285
tecnico@bonterraiberica.com

